

UNDERCOAT

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Sous-couche très opaque et très solide à base de résine alkyde modifiée à base de résine alkyde modifiée qui dissimule efficacement le substrat et confère une bonne structure de film à l'ensemble du système de revêtement.

Utilisation recommandée :

Utilisation recommandée pour les applications intérieures et extérieures sur le béton, le ciment, l'amiante et la brique. Lorsqu'une surface lisse est au-dessus de la couche de mastic et sous la couche de finition à l'alkyde.

DONNÉES TECHNIQUES :

COULEUR : Blanc

FILM SEC : Mat

VOLUME D'EXTRAIT SEC : 65% $\pm$ 2%

GRAVITÉ SPÉCIFIQUE : 1,65 $\pm$ 0,05%.

ÉTALEMENT THÉORIQUE : 8 - 12 M² / LTR

DFT RECOMMANDÉ (FILM SEC) :

40-45 microns / couche

COUCHES RECOMMANDÉES : une couche suffit.

POINT D'ÉCLAIR : 38°C

Temps de séchage

SECHAGE AU TOUCHER : 30 - 45 min.

SEC A RECOAT : minimum 16 heures

SÉCHAGE DUR : 24 heures

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

PRÉPARATION DE LA SURFACE :

- laisser la surface sèche et exempte de toute contamination.





FICHE TECHNIQUE

- Veiller à éliminer la saleté, la poussière, l'huile et tout autre contaminant susceptible d'entraver l'application du produit.

L'huile et la graisse doivent être éliminées à l'aide d'un solvant approprié.

- Dans le cas d'une peinture à l'alkyde ou à l'émulsion vieillie, la surface doit être suffisamment rugueuse si nécessaire.

CONDITION D'APPLICATION :

- La température du support doit être au moins supérieure à 3°C point de rosée, mais pas supérieure à 50°C.

- L'humidité relative doit être inférieure à 85 %

- Une bonne ventilation est nécessaire dans les zones confinées pour garantir un durcissement correct.

MÉTHODE D'APPLICATION : Pinceau, rouleau ou spray

Dilution : avec du White Spirit 10 - 20% V/V dépend de la méthode d'application

STOCKAGE :

- Conserver le contenant de peinture dans un état scellé, à l'abri de la lumière directe du soleil et des températures extrêmes.

- Bien mélanger avant utilisation.





FICHE TECHNIQUE

